

# ENRICH'N'SEAL™

**DESCRIPTION:**

AQUA MIX ENRICH'N'SEAL™ is a premium, no-sheen, enhanced-look 100% Polymer-solid, penetrating sealer formulated to darken, enrich, and highlight the character and beauty of unsealed natural stone with Polycure Technology™. It rejuvenates the color and improves the appearance of worn and weathered stone. May also be used as a pre-grouting sealer. Allows moisture-vapor transmission. It also effectively seals and darkens the color of grout joints.

**USES:**

- Unsealed natural stone such as marble, granite, slate, limestone, travertine, quartzite, and sandstone.
- Effective for interior and exterior applications.

**EXPECTED WEAR:**

- Will vary depending on hardness and texture of surface, type of area, surface wear, frequency, and type of maintenance products used.
- The expected wear is up to 15 years. Exterior applications may require more frequent reapplications.
- Weather conditions, harsh cleaning methods, and high-alkaline, acidic, or solvent-based cleaners will affect wear.

**TEST A SMALL AREA:**

According to application instructions with a 24-hour cure time to determine desired results. Test for stain repellency using likely contaminants. Once enhanced, stone cannot be restored to original color appearance.

**APPLICATION:**

- 1) Read entire label before using.
- 2) For new installations, sealer can be applied as soon as 48 hours after grouting.
- 3) Surface must be clean, dry, and free of existing sealers or coatings.
- 4) Apply using a sponge, brush, paint pad, cotton towel, or sprayer.  
 NOTE: Be sure any sealer that does not penetrate surface is polished dry off surface within 5 minutes of each application using absorbent paper or cotton towels. If non-polished surfaces are left shiny after application, surfaces must be wiped dry as this indicates surface residue remains.
- 5) If 2 or more coats are applied, allow a minimum of 30 minutes drying time between coats. Remove surface residue after each application.
- 6) Ready for surface traffic in 12 hours after final coat. Keep dry for 12 hours. Achieves full cure in 48 hours. Some highly porous surfaces may require an additional coat after full cure.
- 7) Clean applicator tools with mineral spirits after each use.

**PRE-GROUTING APPLICATION:**

Apply over clean stone or tile a minimum of 2 hours prior to grouting - follow application procedures above.

**MAINTENANCE:**

- Aqua Mix Concentrated Stone & Tile Cleaner or
- AquaKleen™ is recommended for routine spray and wipe cleaning.

**LIMITATIONS:**

- Do not allow sealer to come in contact with any non-recommended surface as product is not completely removable.
- Sealers and finishes should not be used before or after use of Enrich 'N' Seal™.
- If Enrich 'N' Seal™ is not WIPED COMPLETELY DRY within 5 minutes, a residue may form. If residue occurs, use a scrub brush or floor machine with Aqua Mix Heavy Duty Tile & Grout Cleaner or Stone Deep Clean to

remove. Always try a small test area to ensure results. If results are not satisfactory, contact customer support for additional options.

- Keep floor surfaces dry and clean to reduce possibility of slip-fall accidents. Routine pressure-washing will affect expected wear.
- Sealers will not prevent surface wear or etching from acids or caustic chemicals.

**HANDLING AND STORAGE:**

- Close container tightly after each use.
- Store in original container only.
- Store and use between temperatures of 40 °F - 90 °F (4 °C - 32 °C).
- Dispose of residue or any unused leftover product in accordance with applicable federal, state, and local requirements.

**INGREDIENTS:**

Silane CAS m.a., Titanium Salt CAS n.a.

**CAUTION:**

- **WARNING: FLAMABLE. Keep away from heat and open flame.**
- KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
- Use in well-ventilated areas.
- Avoid prolonged skin contact.
- Rubber gloves and eye protection should be worn during application.
- IF INGESTED: If person is conscious, immediately give 2 glasses of water and induce vomiting. Seek medical attention.
- EYE CONTACT: Flush with water. If irritation persists, seek medical attention.
- SKIN CONTACT: Wash immediately with soap and water. If irritation persists, seek medical attention.
- INHALATION: Relocate to fresh air. If symptoms persist, seek medical attention.

**WARRANTY:**

SATISFACTION GUARANTEED. If not completely satisfied with this product's performance, when used as directed, contact Aqua Mix for exclusive remedy of either refund of purchase price or replacement of product upon return of unused portion with proof of purchase within one year of purchase. Determining suitability of product for any intended purpose shall be solely the responsibility of the user. THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE, WHICH EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION ON THIS LABEL. IN NO EVENT SHALL AQUA MIX BE LIABLE TO THE CUSTOMER OR ANYONE ELSE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, HOWEVER OCCASIONED. ALWAYS TEST FIRST.

**COVERAGE:**

Approximately 500 to 1,500 sq. ft. (46 m<sup>2</sup> to 139 m<sup>2</sup>) per coat per gallon (3.785 L), depending on type of stone, porosity and texture of surface, temperature, humidity, and method of application.

**ORDERING INFORMATION:**

Item Code US	Item Code Canada	Size	Package
100250	TBD	1 Pint	Bottle
100251	100355	1 Qt.	Bottle
100252	100318	1 Gal.	Bottle
100253	TBD	5 Gal.	Pail
100254	n/a	55 Gal.	Drum

# ENRICH'N'SEAL™

## DESCRIPCIÓN:

AQUA MIX ENRICH'N'SEAL™ es un sellador penetrante de excelente calidad, sin brillo, cuya fórmula a base de polímeros 100% sólidos brinda un aspecto mejorado a las piedras naturales sin sellar, oscureciéndolas, enriqueciéndolas y resaltando su carácter y belleza con la tecnología Polycure Technology™. Rejuvenece el color y mejora el aspecto de piedras desgastadas y deterioradas por la exposición a la intemperie. También puede emplearse como un sellador previo a la aplicación de la lechada. Permite la transmisión de vapores húmedos. Además, sella y oscurece eficazmente el color de las uniones de lechada.

## USOS:

- Piedras naturales sin sellar tales como mármol, granito, pizarra, caliza, travertino, cuarcita y arenisca.
- Eficaz para aplicaciones en interiores y exteriores.

## DESGASTE ESPERADO:

- Variará dependiendo de la dureza y textura de la superficie, tipo de área, desgaste de la superficie, frecuencia de empleo y tipo de productos de mantenimiento.
- El desgaste esperado es de un máximo de 15 años. Las aplicaciones exteriores podrían requerir aplicaciones subsiguientes más frecuentes.
- Las condiciones climáticas, los métodos rigurosos de limpieza y los limpiadores con alto contenido alcalino, con ácidos o a base de solvente aceleran el desgaste.

## PRUEBE EL PRODUCTO EN UN ÁREA PEQUEÑA:

De acuerdo con las instrucciones de aplicación, con un tiempo de curado de 24 horas para determinar los resultados deseados. Pruebe la capacidad de repeler manchas usando contaminantes probables. Una vez mejorada, la piedra no podrá recuperar su color original.

## APLICACIÓN:

- 1) Lea toda la etiqueta antes de usar el producto.
- 2) Para nuevas instalaciones, puede aplicar el sellador apenas hayan transcurrido 48 horas de la aplicación de la lechada.
- 3) La superficie debe estar limpia, seca y libre de selladores o revestimientos existentes.
- 4) Aplique usando una esponja, pincel, almohadilla para pintar, toalla de algodón o rociador.

NOTA: Asegúrese de quitar de la superficie el sellador que no haya penetrado antes de que transcurran 5 minutos de haberlo aplicado, usando papel absorbente o toallas de algodón. Si después de la aplicación del sellador las superficies no pulidas quedaran brillosas, significa que hay presencia de residuos en la superficie, por lo que será necesario pasarles un paño hasta secarlas.

- 5) Si se aplican 2 o más capas, aguarde un mínimo de 30 minutos para que el material se seque entre capa y capa. Quite los residuos de la superficie después de cada aplicación.
- 6) Habilite la circulación sobre dicha superficie 12 horas después de haber aplicado la última capa. Mantenga seca la superficie por 12 horas. Adquiere un curado total en 48 horas. Algunas superficies altamente porosas podrían requerir una capa adicional después del curado total.
- 7) Limpie las herramientas de aplicación con disolvente después de cada uso.

## APLICACIÓN PREVIA A LA APLICACIÓN DE LA LECHADA:

Aplique sobre piedras, azulejos o baldosas limpios un mínimo de 2 horas antes de aplicar la lechada.

- siga los procedimientos de aplicación mencionados anteriormente.

## MANTENIMIENTO:

- Use el limpiador Aqua Mix Concentrated Stone & Tile Cleaner o
- Se recomienda AquaKleen™ para una limpieza periódica con paño y rociador.

## LIMITACIONES:

- No permita que el sellador entre en contacto con superficies no recomendadas dado que el producto no puede quitarse por completo.
- No deben usarse selladores ni terminaciones ni antes ni después de aplicar Enrich 'N' Seal™.
- Si Enrich 'N' Seal™ no se SECA POR COMPLETO en un lapso de 5 minutos, es posible que se forme un residuo sobre la superficie tratada. Si esto sucede, quítelo con un cepillo para fregar o una máquina fregadora con Aqua Mix Heavy Duty Tile & Grout

Cleaner o Stone Deep Clean. Siempre pruebe el producto en un área pequeña para asegurar los resultados. Si no está satisfecho con los resultados, comuníquese con el servicio de atención al cliente para consultar sobre otras opciones.

- Mantenga las superficies de pisos secas y limpias para reducir la posibilidad de que se produzcan accidentes por resbalones. El lavado periódico a presión acelerará el desgaste esperado.
- Los selladores no impedirán que la superficie se desgaste o marque debido al contacto con ácidos o químicos cáusticos.

## MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

- Cierre el envase firmemente después de cada uso.
- Guarde el producto en su envase original únicamente.
- Almacene y use el producto en temperaturas que oscilen entre 40°F y 90°F (4°C y 32°C).
- Deseche el material usado y todo resto del producto sin usar, de acuerdo con los requerimientos federales, estatales y locales aplicables.

## INGREDIENTES:

Silano CAS m.a., Titanium Salt CAS n.a.

## ADVERTENCIA:

- **ADVERTENCIA: INFLAMABLE** Mantener lejos del calor y del fuego.
- MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- Use en áreas bien ventiladas.
- Evite el contacto prolongado con la piel.
- Debe utilizar guantes de caucho y protección para los ojos durante la aplicación.
- EN CASO DE INGERIR: Si la persona afectada está consciente, inmediatamente déle de beber 2 vasos de agua e induzca el vómito. Solicite atención médica.
- EN CASO DE PRODUCIRSE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague con agua. Si la irritación continúa, solicite atención médica.
- EN CASO DE PRODUCIRSE CONTACTO CON LA PIEL: Lave de inmediato con agua y jabón. Si la irritación continúa, solicite atención médica.
- EN CASO DE INHALAR: Trasládese al aire fresco. Si los síntomas continúan, solicite atención médica.

## GARANTÍA:

SATISFACCIÓN GARANTIZADA. De no estar completamente satisfecho con el rendimiento de este producto, después de haberlo utilizado según las instrucciones, comuníquese con Aqua Mix para obtener un recurso exclusivo que será el reintegro del precio de compra o el reemplazo del producto. Para ello, deberá devolver el sobrante del producto y presentar el comprobante de compra, siempre que no haya transcurrido un año de efectuada dicha compra. Determinar si el producto es apropiado para un fin específico es responsabilidad exclusiva del usuario. NO EXISTEN GARANTÍAS, NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, TALES COMO LAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, QUE ABARQUEN MÁS QUE LO DESCRITO EN ESTA ETIQUETA. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, AQUA MIX SERÁ RESPONSABLE HACIA EL CLIENTE NI HACIA NINGUNA OTRA PERSONA O ENTIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, SIN IMPORTAR CÓMO HAYAN SIDO OCASIONADOS. SIEMPRE PRUEBE EL PRODUCTO ANTES DE USAR.

## COBERTURA:

Aproximadamente 500 a 1,500 pies cuadrados (46 m<sup>2</sup> a 139 m<sup>2</sup>) por capa por galón (3.785 L), dependiendo del tipo de piedra, porosidad y textura de la superficie, temperatura, humedad y método de aplicación.

## INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS:

Código de artículo en EE.UU.	Código de artículo en Canadá	Tamaño	Envase
100250	TBD	1 pinta	Botella
100251	100355	1 cuarto	Botella
100252	100318	1 galón	Botella
100253	TBD	5 galones	Cubo
100254	n/a	55 galones	Tambor